



1. Deskripsi Produk

: MADERO NF PRIMER adalah cat primer atau dasar berbahan alkyd yang mengandung bahan anti karat khusus.

2. Rekomendasi Penggunaan

: Sebagai aplikasi dasar untuk permukaan besi, baja, stainless steel

3. Fitur

: a. Cepat kering
b. Daya rekat yang cukup baik

4. Data Teknis

Jumlah Komponen

: 1 (satu)

Warna

: Light Grey, Black, Green, Grey Green (lihat katalog untuk selengkapnya)

Tingkat kilap

: Flat

Viskositas (28°C)

: 105 - 110 KU

Berat jenis (28°C)

: 1.4 - 1.5 gr/mL

Kadar padatan (volume)

: 50 - 55%

Daya sebar teoritis

: 12 - 13 m²/L (ketebalan 40 micron)

Jika ketebalan melebihi 40 micron, daya sebar aktual bisa lebih kecil dari teoritis

5. Panduan Aplikasi

Kondisi Aplikasi

: Suhu = 25 - 35°C, Kelembapan = 60 - 80% RH

Media Aplikasi / Substrat

: Besi, baja, kayu

Waktu kering

:

Kering sentuh (Touch Dry)

: 30 - 60 menit (30°C)

Kering tekan (Hard Dry)

: 5 - 6 jam (30°C)

Interval Pengecatan Berikutnya

: 5 - 6 jam (30°C)

Rekomendasi ketebalan basah

: 74 micron

Rekomendasi ketebalan kering

: 40 micron

Aplikasi pengenceran

: Spray (pengenceran sebanyak 50 - 100%)

Kuas / Roll (pengenceran sebanyak 10 – 20%)

Pelarut

: Thinner Synthetic, Thinner B, Afduner

6. Persiapan Permukaan

: a. Pastikan tidak ada debu, kotoran, minyak, bekas cat pada permukaan besi/metal

b. Bersihkan karat dengan kertas amplas atau thinner sampai bersih

c. Pastikan suhu permukaan besi lebih tinggi dari titik embun udara sekitar

7. Cara Penggunaan

- : a. Aduk secara rata cat MADERO NF PRIMER dalam kemasan
- b. Campur MADERO NF PRIMER dan thinner sesuai ketentuan di halaman 1, dan pastikan semua tercampur sempurna
- c. Sediakan ventilasi yang cukup saat proses aplikasi dan pengeringan
- d. Aplikasikan ke substrat/besi sampai terlihat halus dan bersih
- e. Untuk aplikasi kuas / roll, pastikan menggunakan kualitas kuas / roll bagus

8. Rekomendasi Sistem Pengecatan

- : Lapisan dasar : MADERO NF PRIMER
- Lapisan top coat : VENAMEL, VENDOTOP

9. Pengecatan Berikutnya

- : a. Saat melapisi ulang cat, pastikan permukaan sudah kering tekan (hard dry)
- b. Minimum interval pengecatan : 6 jam
- c. Maksimum interval pengecatan : tidak ada

10. Penyimpanan

- : Usia simpan : 1 tahun (25°C)
- Simpan cat dalam wadah tertutup rapat, Tempatkan di kondisi sejuk dan kering, jauhkan dari sinar matahari langsung dan panas berlebihan
- Tidak disarankan menyimpan cat yang sudah diencerkan

11. Informasi K3

- : Hindari kontak langsung dengan mata atau kulit. Paparan berulang bisa menyebabkan iritasi kulit, mata, kulit kering dan pecah pecah. Bila terhirup uap konsentrasi tinggi menyebabkan iritasi pernapasan dan pusing

Pertolongan pertama : Semprot mata dengan air mengalir selama 15 menit. Cuci tangan dan bagian tubuh yang terpapar dengan air dan sabun. Bila terhirup, bawa segera ke area yang terbuka

Bila terjadi gejala lanjut, segera bawa ke dokter

Dilarang membuang cat ke saluran air, menyebabkan pencemaran dalam jangka panjang

Keselamatan lebih lanjut lihat di MSDS MADERO NF PRIMER

PT. Industri Vendopaint Indonesia

Jl. Tanjung Sari 44i, Komplek Pergudangan Permata Tanjungsari

Surabaya, 60181 – Indonesia

Phone : 031 7494156



Website : www.vendopaint.com

Instagram : Vendopaint

Tokopedia : Vendo Paint Indonesia

Bukalapak : Vendo Paint Indonesia